ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
CELNĚ TECHNICKÁ LABORATOŘ
Budějovická 7, 140 00 Praha

Generální ředitelství cel
Odbor 38 pátrání Praha
Oddělení podpory pátrání
U Plynárny 99
140 00 Praha

Vaše značka:	Naše značka:	Zpracoval:	Datum vydání:
9768/2026-900000-38040	9768-2/2026-900000-06010	643	27.03.2026

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

I. Zadání

Číslo vzorku: 26PH0910, 26PH0911, 26PH0912
Evidenční číslo: 24/835740/001, 25/938040/010, 25/938040/011
Přijato dne: 05.03.2026

Název vzorku:
Disperzní lepidlo

Zaslal / Zadal:
Generální ředitelství cel, Odbor 38 pátrání Praha, Oddělení podpory pátrání

Deklarované / Doplňující údaje:
Lepidlo pochází z výroben cigaret a sloužilo k lepení cigaret, jejich krabiček a kartonů. Jedná se o tři různé případy (výrobny cigaret).

Požadavek:
Provedení látkové analýzy 3 vzorků disperzního lepidla z důvodu možnosti nabízet k prodeji, či ekologicky likvidovat nabytý majetek státu

II. Popis vzorku

Vzorek lepidla k případu majetku státu 24/835740/001 (vzorek 26PH0910)

Obal:
Bílá plastová vzorkovnice typu Kartell vložená společně se vzorky 26PH0911 a 26PH0912 do bezpečnostního obalu Celní správy České republiky ev. č. 001050583. Obal je beze stop poškození či nepovolené manipulace.

Charakteristika vzorku:

Bílá lepivá viskózní kapalina

Množství vzorku:

Cca 460 ml

Vzorek lepidla k případu majetku státu 25/938040/010 (vzorek 26PH0911)

Obal:
Bílá plastová vzorkovnice typu Kartell vložená společně se vzorky 26PH0911 a 26PH0912 do bezpečnostního obalu Celní správy České republiky ev. č. 001050583. Obal je beze stop poškození či nepovolené manipulace.

Charakteristika vzorku:

Bílá lepivá viskózní kapalina

Množství vzorku:

Cca 500 ml

Vzorek lepidla k případu majetku státu 25/938040/011 (vzorek 26PH0912)

Obal:
Bílá plastová vzorkovnice typu Kartell vložená společně se vzorky 26PH0911 a 26PH0912 do bezpečnostního obalu Celní správy České republiky ev. č. 001050583. Obal je beze stop poškození či nepovolené manipulace.

Charakteristika vzorku:

Bílá lepivá viskózní kapalina

Množství vzorku:

Cca 400 ml

III. Provedené zkoušky

1. Seznam zkoušek

Kód	***Identifikace zkoušky / SOP Revize*** ***Název zkoušky*** *Provedeno na přístroji*	***Datum provedení***	***Pracoviště[1]*** ***Poznámka[2]***
S01-002	S01-002 rev.C Identifikace vzoru pomocí infračervené spektrometrie FIR82 - FTIR Bruker Alpha FTIR Spectrometer	17.3.2026 - 18.3.2026	PH N
S01-007	S01-007 rev.C Identifikace vzorku pomocí Ramanovy spektrometrie FIR10 - Raman Renishaw inVia QONTOR	18.3.2026 - 24.3.2026	PH N

[1] Identifikace pracoviště provádějícího zkoušku (u zkoušky od subdodavatele zadavatel zkoušky): PH – CTL Praha, Budějovická 7, Praha 4
[2] Pozn.: N – Není v rozsahu akreditace od Českého institutu pro akreditaci

2. Výsledky zkoušek a sumarizace

SOP S01-002 Identifikace vzoru pomocí infračervené spektrometrie
Vzorky 26PH0910, 26PH0911 a 26PH0912: Změřené spektrum vzorku odpovídá spektru vody a polyvinylacetátu.

SOP S01-007 Identifikace vzorku pomocí Ramanovy spektrometrie
Vzorky 26PH0910, 26PH0911 a 26PH0912: Naměřená spektra vzorku odpovídají spektrům polyvinylacetátu a kopolymeru ethylen-vinylacetátu.

IV. Poznámky

SOP S01-002:
Příprava vzorku / použitá technika: Rozsah vlnočtů 4000–400 cm^{-1}, rozlišení 4 cm^{-1}, počet scanů 24, jednoodrazový ATR krystal/diamant, vzorek byl měřen bez úpravy.

SOP S01-007:
Příprava vzorku / použitá technika: Laser s vlnovou délkou 785 nm, objektiv 50x, mřížka 1200 l/mm, rozsah 3200-100 cm^{-1}, energie laseru 5 %, doba scanu 10 s, 5 scanů. Vzorek měřen ve formě filmu.

Odborné vyjádření se nesmí bez písemného souhlasu laboratoře reprodukovat jinak než celé.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky, tj. vzorku, jak byl přijat.

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorku a za dodané, tj. deklarované (doplňující) údaje.

Nejistota měření představuje rozšířenou (celkovou) nejistotu na základě směrodatné odchylky metody násobené koeficientem k=2. Nejistota měření nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Uvedený výsledek zkoušky ± nejistota měření poté představuje interval, který zaručuje pravděpodobnost pokrytí přibližně 95 %.

V. Závěr

Na základě našich současných znalostí, současné technické úrovně použitých analytických metod a na základě analytických výsledků naměřených pro tyto vzorky odpovídá CTL na položenou otázku následovně:

Předložené vzorky 26PH0910, 26PH0911 a 26PH0912 jsou vodná disperzní lepidla na bázi polyvinylacetátu. Složení všech tří vzorků je stejné.

VI. Seznam příloh

-

Schválil:

Dr. Ing. Jiří Mazáč
vedoucí oddělení
Oddělení celně technická laboratoř
Generální ředitelství cel

Digitálně podepsal:
Ing. Dr. Jiří Mazáč
Datum: 27.03.2026 11:43:42
Certifikát: 027e9875f795c10c2e

--- *konec odborného vyjádření –*